



Клей контактный LOGICROOF Bond

Произведено согласно: контракту № ЛР26/2015 от 15.09.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественный однокомпонентный Контактный клей на полиуретановой основе для приклейки кровельных изоляционных материалов. Предназначен для ручного нанесения. Обладает высокой адгезией к большинству типов оснований.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей контактный LOGICROOF Bond применяется для приклейки кровельной полимерной мембраны LOGICROOF FB (с флисовой подложкой) к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста (LOGICPIR CXM/CXM), металлу, дереву, а также другим поверхностям. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий).

Также Клей контактный LOGICROOF Bond может применяться для временной фиксации ПВХ мембран без флисовой подложки к вертикальным поверхностям различных кровельных конструкций (к парапетным стенам, трубам, вентиляционным шахтам и т.д.), выполненных из металла, дерева, бетона, камня и других материалов.

Контактный клей LOGICROOF Bond не применяется для проклейки швов ПВХ мембран!

Расход - 1 л на 4 м².



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- экономичный;
- готовый к применению;
- простота и удобство в работе;
- удобная упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность при 20°C	г/см ³	±0,02	0.85	ГОСТ 18995.7-73 (СТ СЭВ 5099-85)
Вязкость по Брукфильду при 20°C	МПа·с	не менее	850	по спецификации изготовителя
Прочность сцепления (адгезия) с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста	МПа	не менее	0.2	по спецификации изготовителя
Открытое время (время отлипа) при температуре от +5 до +30 °C	мин	±2,5	4.5	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	5	по спецификации изготовителя
Максимально допустимая температура для применения	°C	не выше	+30	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+80	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу клеевых систем с применением полимерных мембран](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

LOGICROOF Bond клей контактный необходимо равномерно нанести при помощи валика на подготовленное основание. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика.

Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при температуре выше + 5°C. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3506 91 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

